



# LITOGRES PROTECTOR

## 抛光砖&通体石保护剂

抗污防水/防油浸渍剂，用于陶瓷制品和瓷砖。



### 产品描述

抛光砖&通体石保护剂是一种溶剂型抗污浸渍剂，用于抛光陶类瓷石材的处理。本品能提供出色而持久的保护，却不改变材料自然色，防止如红酒、油、墨水、咖啡等染色污渍渗透材料的孔隙，并能够轻易擦去。本品也可以用作填缝前的预处理。

本品适用于密实、低吸水性且又需要对内部孔洞进行保护的表面，这些孔洞通常是由于表面加工处理产生的，例如抛光或研磨。

### 预期用途

适用于陶石、瓷石和密实但低吸水性材料的防污处理。特别适用于经抛光或研磨处理的陶瓷。也适用于复合石英石表面。

### 施工流程

在洁净干燥的表面用刷子、滚筒、无气喷雾器或羊毛毡涂上或喷上薄且均匀的一层产品，无需稀释，然后将不均匀部分涂抹均匀。等待约 10 分钟使产品渗透后，仔细清除剩余产品，确保表面干燥且不再有污渍。使用吸水布或棉质材料进行清理。

经过处理的区域至少要等待 4-6 个小时才能开放行走。

### 注意事项

- 按建议的用量进行施工、并在一定时间内仔细清除残留物非常重要，这样可以有效防止油腻问题的产生。请每次使用前进行测试、评估效果。
- 产品仅限于完全清洁和干燥的表面上进行施工。
- 请勿将产品用于潮湿或加热的表面。
- 如果用作预处理，施工后至少等待 2-4 小时后再进行填缝。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。

产品信息	
外观	透明液体
颜色	无色
气味	有机溶剂
可燃性	可燃
海关编码	3824 90 97
比重	800 ± 10 g/l
闪点 (ASTM D 56)	+30°C 开口杯法
保存期限	通风良好且干燥环境下 36 个月 (原包装未开封且远离热源时)
施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
养护期	大约 10 分钟
用量	25-30 m <sup>2</sup> /l
包装规格	1 公升金属瓶装

### 安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

资料编号：404

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

版本编号：第 0 版

发布时间：2016 年 3 月