



星空®装饰墙面漆

室内墙面的环氧装饰性稀释液

产品描述

星空®装饰墙面漆是一款创新性产品，基于星空®环氧砂浆科技，本产品能在内墙上打造装饰性薄墙面。

星空®装饰墙面漆的主要优势在于：

- 表面颜色效果类似于使用星空®环氧填缝剂进行填缝的颜色。用星空®填缝了的陶瓷砖和玻璃马赛克与用星空®装饰墙面漆的墙面可以形成很好的颜色统一。
- 用不同的施工手法施工星空®装饰墙面漆，可以形成个性化的墙面特殊色彩装饰效果。
- 后期施工中叠加不同颜色的色调，可以获得无限种色彩组合。
- 星空®装饰墙面漆可以快速、便捷地进行施工。正确使用工具，可以在短时间内形成高度美感的墙面。
- 由于施工漆面薄，因此非常省料，节省了成本。
- 星空®装饰墙面漆还可以用于垂直的墙面比如未加工的混凝土板、石膏板、轻质板、木板、已铺贴的陶瓷砖或马赛克。

应用领域

星空®装饰墙面漆具有多种用途，可以应用在多种私人、公共场所的内墙作为装饰墙，例如：

- 卫生间和淋浴房；
- 厨房；
- 桑拿房；
- 酒店大堂；
- 酒吧、餐厅和舞厅墙面；

- 会议室

还可以用于吧台、大门、柱子等。

基体处理

1. 应用星空®装饰墙面漆的墙体必须干净、密实、无粉尘、干燥、平滑。根据欧洲法规 ETAG 022.，适合的基体为水泥墙、石膏板、经由界面剂 C 或防水预处理的混凝土。在第一层使用底涂 C 之前，必须清除油漆、清漆或釉料等。

必须除去原有的薄石灰板、水泥或石膏基表面，并用底涂 C 进行基体处理。

可以使用 LITOPLAN RAPID 超快速触变水泥基找平砂浆将高低不平的水泥基基体进行找平。

2. 如果基体为水泥抹灰、混凝土、石膏板、轻质板、木板或防水系统，请先使用双组分环氧基材 Decor Primer Fondo（装饰墙面漆底涂），使用光滑的钢制镘刀进行涂抹，找平需达 1 毫米。

如需在现有的瓷砖或马赛克上进行覆盖，则直接在干净的基体上涂刮两层（第二层需在第一层涂刮后 24 小时进行）。第一层涂刮后形成白色表面，吸收以后在基体上使用星空®装饰墙面漆。

3. 手动打磨或使用白色或浅色 60 目砂纸打磨，确保清除施工造成的灰尘。一旦表面均匀、平整，并完全干燥，则可继续使用星空®装饰墙面漆。

准备星空®装饰墙面漆

1. 打开 2.5kg 的星空®环氧砂浆填缝剂，将小袋中所含催化剂（组分 B）的全部内容物倒入有色膏状物（组分 A）中。
2. 倒入星空®装饰墙面漆（预先适配 2.5kg 的星空®环氧砂浆填缝剂）并与配有搅拌桨的电钻混合，直至获得均匀的混合物。
3. 如果需要，可以增加闪银粉、闪金粉或夜光粉，如果是中性底料还，则还可添加金属粉（铂金 / 亮金 / 青铜色 / 紫铜色 / 铁锈红）形成金属系列。

施工星空®装饰墙面漆

星空®装饰墙面漆可以以多种方式施工，以达到不同的美学效果。

如下所述，可以获得 4 种不同的墙面效果。

云雾效果

使用光滑的塑料刮刀（Art.103 PRO）进行星空®装饰墙面漆的施工可得到云雾效果，但要注意不要留下褶皱或清晰的施工痕迹。大约在 24 小时后再以同样方式涂刮第二层。

涂层效果

使用光滑的塑料刮刀（Art.103 PRO），可以进行三层甚至更多层的涂刮。每一层涂刮都需等待 24 小时，以获得更均匀的色彩。

片状效果

表面处理：浮雕结构

用光滑塑料刮刀不规则地涂刮，厚度需达 1-2 毫米，并在墙面上留下些许不平整痕迹。在这种情况下，不平整痕迹就是要达到的装饰效果。

双色片状效果

表面处理：浮雕结构

用光滑塑料刮刀不规则地涂刮星空®装饰墙面漆，厚度需达 1-2 毫米。一旦干燥，将表面不平整处打磨至光滑。使用橡胶刮板（Art.104 / G）刮去残留物，并用相同或其他任意颜色进行找平。

LITUX 或 LITOLUX EXTRA 墙面光亮保护蜡的应用

当星空®装饰墙面漆用于经常接触接触污垢或液体（如咖啡、葡萄酒、油等）的空间时，可使用 Litolux 或 Litolux Extra 聚氨酯墙面光亮保护蜡，为表面提供额外保护。

Litolux 或 Litolux Extra 聚氨酯墙面光亮保护蜡除了能提供额外的抗污渍能力外，还能提亮星空®装饰墙面漆的基体颜色，进一步提升添加粉的效果（例如闪银粉或闪金粉等），在墙面打造一个透明膜效果。

要应用 Litolux 或 Litolux Extra 墙面光亮保护蜡，请参阅相关技术说明书。

Litolux 不适用桑拿浴室或土耳其浴室或其他高温高湿环境内的星空®装饰墙面漆平整层，如需，请使用 Litolux Extra。

注意事项

- 星空®金属系列饰面最多涂刮两层。
- 添加粉（闪银粉、闪金粉和夜视粉）可以单独在最后施工的一层上添加，以获得所需的效果。如果在第一层中开始添粉，则能进一步增强闪粉效果和墙面覆盖效果。
- 请勿在星空®装饰墙面漆中使用珠光粉。
- 即便需要与添加粉混合，也不要使用净白 C.470 和雪白 C.270。
- 不要使用湿的工具设备或水处理星空®装饰墙面漆。
- 不要在湿润或潮湿的基体上处理。
- 不要使用除了 Decor Primer Fondo（装饰墙面漆底涂）以外的任何底涂，包括水泥基找平层、白水泥粘结剂等。
- 不要将产品直接涂刮在薄石灰墙、水泥或石膏基体的表面上。
- 不要将产品应用在本技术手册未提及的基体上。
- 在旧瓷砖上施工之前，需要用工业酒精对瓷砖表面进行去脂处理。
- 冬季时，固化时间会大大延长。

- 在对表面进行施工的时候，室温要保证至少+15 °C 以上。
- 不要在非常潮湿的环境中使用。
- 如应用于桑拿浴室或土耳其浴室，则至少需要 7 天的养护期后才能使用。
- 如果产品应用于淋浴房、料理台等经常接触污渍的地方，建议使用 Litolux 或 Litolux Extra 墙面光亮保护蜡。产品可以在涂刮了星空®装饰墙面漆 24 小时且确定固化到一定程度后使用。不要将 Litolux 应用于桑拿房、土耳其浴室以及高温和高环境湿度的表面。
- 在室温 23°C 下 7 天养护期后，产品能发挥其最大的

抗污性能，即使在使用 Litolux 或 Litolux Extra 后也是如此。在此期间，需保护基于星空®装饰墙面漆表面不接触腐蚀性物质或清洁剂。

- 本产品对于毡头笔和咖啡印就非常敏感，如不使用 Litolux 或 Litolux Extra 保护，则污渍会非常难以去除。
- 不要使用漂白剂或含有漂白剂的产品，因为它们会使星空®装饰墙面漆产品沾上污渍。
- 在使用前约 24 小时将材料放置在室温下。
- 有关技术和性能特征，请参阅星空®环氧砂浆技术说明书。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

技术资料编号：316

版本：第五

发布时间：2014 年 4 月

LITOKOL®

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

砾特建筑材料（上海）有限公司

上海天钥桥路 325 号 3301 室

Tel: +86 (21) 542 535 88

info@litokolchina.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =